

Bolphane® BTTXF 130

Film rétractable réticulé à rétraction maîtrisée



- Film souple avec une force de rétraction maîtrisée pour ménager les produits flexibles
- Taux de rétraction élevé à basse température pour les produits de forme irrégulière
- Forte résistance et allongement à la rupture renforcé
- Spectre d'utilisation très large sur un grand nombre d'équipements
- Glissant à chaud

Le **Bolphane® BTTXF 130** bénéficie d'un procédé de réticulation propre à Bolloré et d'une mise en œuvre optimisée de résines "high tech", comme les métallocènes de dernière génération.

Le **Bolphane® BTTXF 130** est idéal pour conditionner des articles qui requièrent une parfaite rétraction sans être déformés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grade	130	
Métrage bobine (m)	Plat (S)	3 250
	Dossé (C)	1 625
Brillance à 20°	115	
Voile (%)	3,5	
	SL*	ST**
Allongement à la rupture (%)	130	130
Résistance à la rupture (kg/cm ²)	1 100	1 100
Rétraction libre (%)	à 93°C	28
	à 120°C	77
		30
		78

* SL: Sens Long - ** ST: Sens Travers

» Pour de plus amples renseignements, contactez notre service commercial.